

色ノロ<黒>

自社製の長期熟成石灰クリームをさらに濾過した「ノロ」。
微細な消石灰結晶が同粒状に凝縮した不定形と比べ、「長期熟成石灰クリーム」の「板状」結晶粒子は押さえることで緻密になり、磨き壁や蛇腹施工に適した材料になります。それをさらに濾過した色ノロシリーズは緩伸びがよく、塗った表面は光沢を帯び、高級感を醸し出す磨き用仕上げ材です。
黒の他に赤・黄も品揃えがございます。

主 成 分	長期熟成石灰クリーム
用 途	内装仕上げ材・磨き仕上げ
標準施工面積	1.65㎡/袋(塗厚0.5mm) ※標準2回塗り
荷 姿	1kgポリ袋(箱入り)
性 状	ペースト状

城かべ 黒しっくい

自社製の塩焼き消石灰を主原料とした黒漆喰です。
屋根の面土用としてご使用ください。
当社の消石灰は自社の土中窯で丁寧に塩焼きした生石灰から得られたものです。焼き上げたものをさらに目視で選別、熟成させることでポップアウトの原因となる未消化を無くしているこだわりの商品です。これにより作業性が高く、良質な顔料配合により仕上りに色ムラ、色褪せがほとんどありません。

主 成 分	塩焼き消石灰
用 途	屋根面土材
標準施工面積	1.65㎡/袋(塗厚2.5mm) ※厚塗り時は左官砂30kgを添加
荷 姿	20kgクラフト防湿袋
性 状	粉体

しっくい空間研究所 田川産業株式会社
〒826-0041 福岡県田川市大字寺町田1924番地 Tel:(代表)0947-44-2240 Fax: 0947-44-8484
URL:<http://www.shirokabe.co.jp> E-mail: info@shirokabe.co.jp



田川産業の 黒



施工要領

●瑞黒追いかけの施工方法




①城かべで平滑な下地を作ってください。

②材料が手につかないくらいの水引具合で瑞黒を塗ってください。

③0.5mm程度の厚さで薄く塗り伸ばしてください。

●古漆喰上や下地乾燥後の施工方法



①古漆喰の上から施工する場合、または追いかけて施工できない場合には②の工程を踏んでください。

②城かべシーラー（3倍液）を塗布し、完全乾燥させてください。

③シーラー完全乾燥後、0.5mm程度の厚さで瑞黒を薄く塗り伸ばしてください。

施工上の注意事項

- ・瑞黒で磨き仕上げはできませんのでご注意ください。
- ・古漆喰の上から施工する際、下地が平滑でない場合などには再度漆喰を塗り直してください。
瑞黒は薄塗り用 商品のため、下地の凹凸や状態が表面仕上げに影響します。
- ・材料が硬くなっている場合には適量を加え、柔らかく練った状態でご使用ください。
- ・城かべシーラーを使用する場合は完全乾燥後に瑞黒を施工してください。
- ・追いかけて施工する場合には、水引具合を一定にしてください。色ムラの原因となります。
- ・瑞黒は樹脂入りのため、磨き仕上げはできません。また、厚塗りもできませんのでご注意ください。
一次白華は抑えられますが、乾燥が遅れると雨がかりなどで二次白華は起こりますので十分ご注意ください。
- ・施工環境は10度以上に保ってください。それ以下の場合白華が起こりやすくなります。

販売店・施工者様へのご注意及び、おことわり

- ・目に入った場合は、水で最低15分間洗顔を、直ちに医師の診断を受けてください。
- ・誤って飲み込んだ場合は、水でよく口の中を洗い、直ちに石の診断を受けてください。
- ・肌に付着した場合は水と石鹸でよく洗い流してください。
- ・残材は、下水・河川・池・井戸・地下水等を汚染する恐れのある場所には廃棄しないでください。
- ・他の製品と混合しないでください。
- ・容器を密閉し、歓喜のいいところで保管してください。
- ・凍結(3度以下)、高温(40度以上)は避け、屋内で保管してください。

城かべ

瑞黒・ずいぐろ-

左官仕上げの中でも難しい、黒しっくい仕上げ。正倉院の宝仏殿改修にあたり、「白華が起りにくい材料を」とのご要望から開発したのがこの「瑞黒」です。仕上がりは漆喰特有の上品でマットな風合い。消石灰、松煙を主成分とした樹脂入りペーストで、一次白華を抑えられるのが特徴です。



主 成 分	消石灰・松煙
用 途	壁用薄塗り黒漆喰
標準施工面積	5㎡/袋(塗厚0.5mm)
荷 姿	5kgポリ袋入×4セット/箱
性 状	ペースト状