

水性高級アクリル結合材配合 | 漆喰用下地調整材 | 内装用 |

漆喰以外の塗り壁材にもしっかり対応！

ウチカベース

コテ押さえしやすく塗りやすい!!

高強度でアク止めにも効果的!!

石膏ボードに塗っても紙剥れしない!!

漆喰の塗り替えに最適!!

下地に直接塗れて簡単施工!!

旧:田川産業ボードベース

環境にやさしい
F★★★★

日本建築仕上材工業会登録

■登録番号:0307413

■放散等級区分:F☆☆☆☆

■問合せ先:<http://www.nsk-web.org/>



結合材1kg【液体】

主材4kg【粉末】

主成分	アクリル結合材、石膏（中性タイプ）
用途	内装用下地調整材
標準施工面積	4㎡/セット（塗厚1mm）
正味質量	5kg（主材4kg、結合材1kg）×4セット

用途

- 漆喰等、アルカリ系上塗り用下塗り材
- 塗り替え用下塗り材
- 各種下地の小不陸調整

推奨仕上材

- 漆喰（城かべシリーズ、大津）
- 珪藻土（大地の息吹、山河の息吹）
- 砂壁、聚楽壁




対応下地

- 新設下地
石膏ボード、合板（アク止めシーラ処理後ご使用ください。）
- 改装下地
漆喰、珪藻土、砂壁、聚楽壁、クロス etc.

※古壁の状態を事前に現場確認し、施工可能か判断することが重要です。
改修不可能と判断した場合は、下地から作り直すことをご検討ください。


混練

1 結合材を投入




結合材1kg(液体)を入れます。

2 主材を投入




主材4kg(粉体)を入れます。

3 十分に混練



ハンドミキサーでよく混ぜ合わせます。


4 粘度を調整



加水は400ml以内
混練し適当な硬さに水道水で調整します。
※混練後、60分以内に使用ください。


石膏ボード下地への施工

1 Vカット目地埋め




Vカット部分を専用目地材で充填します。
※ジョイント部分の痩せが少なくなります。

2 ジョイント処理




ファイバーテープをボードのつなぎ目部分に張り付けます。

3 ウチカベース全面塗り



薄く平滑に全面に塗り付けます。

4 各種仕上げ材塗布



乾燥後、漆喰上塗りを行います。


ビニールクロスへの施工

1 下地の歪み等の確認 クロス面の清掃




クロスが破れている場合は、下地を補修し、タバコやカビ等の汚れは、中性洗剤やカビ除去剤で清掃してください。

2 めくれた部分の補強



タッカーの
ピッチの目安
10~15cm
クロスの浮きめくれはカッターで除去し、
ファイバーテープを張り付け補強し、タッ
カー止めをしてください。クロスのつなぎ
目も同様にしてください。

3 城かベシーラ塗布



アク止めの為、城かベシーラを全面に
ローラーを使って塗布します。


4 ウチカベース全面塗り 各種仕上げ材塗布



ウチカベースを薄く平滑に塗り付け、乾
燥後に漆喰上塗りを行います。

古い漆喰壁の塗り替え施工

1 状態の確認



古壁の場合、下地に剥離がないか状態を
確認してください。

2 清掃




チリ・ホコリ・カビ・コケ・サビ等の付着物は
事前に清掃し、取り除いてください。

3 ウチカベース全面塗り



薄く平滑に全面に塗り付けます。

4 各種仕上げ材塗布



ウチカベースが完全に乾燥した後に、各
種の上塗り材で仕上げ作業を行います。

ご注意

- 適応下地以外には使用しないでください。
- 均一な厚みで塗りつけてください。極端な厚塗りはピンホール・網状クラックの原因となります。
- 不陸のある古壁の場合、あらかじめ水を少なめにシゴキ塗り、水引き後塗り重ねてください。
- 本品塗り付け後は、完全に乾燥しているのを確認してから上塗りしてください。施工を急ぎますとピンホール、膨れ・アク・シミの原因となります。

販売店・施工者様へのご注意及び、おことわり

- 目に入った場合は、水で最低15分間洗眼し、直ちに医師の診断を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、水でよく口の中を洗い、直ちに医師の診断を受けてください。
- 肌に付着した場合は、水と石鹸でよく洗い流してください。
- 残材は、下水・河川・池・井戸・地下水等を汚染する恐れのある場所には、廃棄しないでください。
- 他の製品・ボンド等と混合しないでください。